

BARNIZ PARQUET ACQUA MATE



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA PARQUET (AGUA)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz poliuretano fosco à base de água para madeira. Oferece alta resistência a impactos, abrasão e manchas. Especialmente indicado para envernizar elementos horizontais de madeira com aplicações mais exigentes, como pisos de parquet, escadas, bancadas de madeira, etc. Sempre para uso interno (CU1).

USOS

Interior
Em madeiras novas e usadas
Parquet de madeira maciça no interior
Parquete
Adequado para carpintaria em geral
Preferivelmente sobre demão de tapa poros

PROPRIEDADES

- Impermeável
- Transparência
- Incolor
- Alta dureza e resistência à abrasão
- A água
- Sem cheiro quando seca
- Boa aderência
- Muito boa resistência química a produtos domésticos
- Acabamento fosco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA MATE
Acabamento	Mate
Peso específico	(1,05 ± 0,05)g/ml
Viscosidade	(50 ± 5)s
Sólidos em volume	(28 ± 1)
Sólidos em peso	(32 ± 1)
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):55,40 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m²/L

Secagem tacto	(20°C HR:60%):1-2h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Cores	Incolor 900

Tabela de Cores do Verniz Montoxyl

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeira Nova:

1. O substrato deve estar livre de corpos estranhos e/ou resíduos.
2. Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%.
3. Aplicar em madeira saudável, bem desengordurada, sem poeira e seca.
4. Lixar e remover quaisquer resíduos de cola das juntas e defeitos de usinagem.

BARNIZ PARQUET ACQUA MATE

5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser lixada primeiro, e a poeira deve ser removida com escova ou outros meios mecânicos.
6. Para igualar a cor ou alterar o tom, podemos tingir com Montoxyl Tinte ou Montoxyl Lasur Acqua Fondo (ver SSTT).
7. A aplicação sobre Montoxyl Fondo Transparente — após a secagem completa e o lixamento — proporciona os melhores acabamentos e o desempenho ideal.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada ou laqueada com produtos à base de solvente, deve ser removida com decapante universal ou mecanicamente, até a madeira nova.
2. Para um aplainamento completo do parquet, após o lixamento, é ainda mais aconselhável aplicar uma demão de primer para uniformizar a absorção e obter um acabamento mais uniforme.
3. Se envernizada com produtos à base de água ou stains, pode ser lixada sem a necessidade de remoção completa e repintura.
4. Em todos os casos, verifique a aderência ao verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Condições ambientais:
 - Recomenda-se, especialmente em ambientes internos, circulação de ar adequada.
 - Temperatura ambiente: 5-35°C - UR ≤ 75%.
 - Temperatura do substrato: ≥ 7°C e 3°C acima do ponto de orvalho.
 - Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Preparo da mistura:
 - Misturar o Verniz para Parquet com agitação manual ou mecânica lenta.
 - Adicionar a quantidade de água adequada ao método de aplicação e à superfície a ser envernizada.
 - Controlar a velocidade da mistura para evitar o acúmulo de ar na mistura.
- Condições de aplicação:
 - Aguardar no mínimo 4 horas e no máximo 24 horas entre cada demão de produto.
 - Em todas as aplicações, garantir que o produto não exceda 120 g/m².
 - 2 demãos. Para maior resistência, pode ser aplicada uma terceira demão.
- Uso final:
 - Evite colocar móveis sobre o parquet por pelo menos 24 horas.
 - Recomenda-se a adição de protetores de espuma acolchoada aos móveis colocados sobre o parquet. Não os arraste.
 - A superfície envernizada atinge sua resistência física máxima após 21 dias (a uma temperatura de 20 °C).

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Pistola aerográfica	0-15%
Paletina	0-10%
Rolo envernizado de pelo curto	0-15%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira poro fechado			
MAX	Acuchillar/Decapar+ Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
STD	Acuchillar y/o lijarse - Decapar	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate

BARNIZ PARQUET ACQUA MATE

Parquet

MAX	Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L