

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis uréthane glycérophtalique transparent. Pour obtenir des finitions mates à pores fermés, caractérisées par leur dureté, leur élasticité et leur brossabilité.

DESTINATION

Extérieur/intérieur
Traitement du bois

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pénétrant
- Résistance au jaunissement
- Transparence

AFNOR: T.30.0003-FAMILIA I CLASSE 4a

- Résistance chimique
- Application facile
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE
Aspect	Mat
Densité	0,95± 0,05 kg/l
Viscosité	200 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	56± 1
Extraits secs en poids	63± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-4 h
Recouvrable / doublage	(20° C HR: 60%): 24 h
Couleurs	Base : Transparent Couleurs réalisables avec le système tintométrique Montó. Large gamme de couleurs de bois Lettre 100 et Montoxyl.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

- À l'extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworm des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 12 %.
- Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE

- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les défauts d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolvé par brossage ou tout autre moyen mécanique.
- Il est recommandé de préparer le bois avec Montoxyl Fondo.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec l'Apprêt Montoxyl (Code : 1301), enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières résultant du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Couleur (Code : 1300), enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières résultant du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés tels que le Vernis Synthétique Universel Mat (Réf. : 1350), Satiné (Réf. : 1360) ou Brillant (Réf. : 1370), Vernis Voilier (Réf. : 1380), Vernis Haute Montagne (Réf. : 1380). 1385) ou similaire, enlever par décapage avec Quitamont Universal (Code : 3510) ou par des moyens mécaniques et procéder comme pour du bois neuf en cas de cloques, décollements de chants ou fissures. Si la surface est en bon état, poncez légèrement, enlevez la poussière issue du ponçage et procédez comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou des polyuréthanes, les enlever par décapage avec Quitamont Universal (Code : 3510) ou par moyen mécanique et procéder comme pour le bois neuf, en cas de cloques, décollements de bords ou fissures. Si la surface est en bon état, poncez légèrement, enlevez la poussière issue du ponçage et procédez comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été émaillés avec de l'émail synthétique (Code Montosintetic : 2020, 2024), Marisma (Code : 2010, 2014), Luxatín (Code : 2028) ou similaire, enlever par décapage avec Quitamont Universal (Code : 3510) ou mécaniquement. moyens et procéder comme pour du bois neuf.
- À l'extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworm des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Dans tous les cas, l'adhérence sur les anciennes peintures doit être vérifiée.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Surtout pour les services extérieurs, il est conseillé d'ancrer au préalable avec Montoxyl Fondo (Code : 1301).
- Diluer correctement la première couche pour obtenir une bonne pénétration dans le support.
- Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se décoller.
- De même, pour obtenir une finition soyeuse, il est également conseillé de poncer avant la dernière couche.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- La teinture augmente considérablement sa résistance aux U.V.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1401, 1402

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%
Pistolet air less	0-5%
Pistolet air mix	0-5%
Pistolet aérographe	0-5%
Turbo basse pression	0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color

Bois vernis pore ouvert

501350

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

1C - 06/03/2024

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL MATE

MONTÓ
profesional

MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L