

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

7 - 27/02/2020



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE BARNICES SINTETICOS

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis à base de résines alkydes-uréthanes, pore fermé et finition brillante. Caractérisé par sa dureté, son élasticité et son excellente brossabilité.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

PROPRIÉTÉS

Élasticité
 Filmogène
 Lavable
 Pénétrant
 Résistance aux agents atmosphériques
 Résistance au jaunissement
 Filtre UV
 AFNOR: T.30.0003-FAMILIA I CLASSE 4a
 Application facile
 Sans odeur une fois sec
 Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ VELERO
Aspect	Très Brillant
Densité	0,89± 0,05 kg/l
Viscosité	133 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	50± 1
Extraits secs en poids	58± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	15-21 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-5 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h
Couleurs	Base: Transparente. Nuancier bois. Incolore, transparent une fois sec. Système Montomix, Système Cromiservice et Montotinte univ. máx. 5%.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

BOIS NEUFS :

1. Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
2. Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 12%.
3. Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
4. Poncer pour éliminer de possibles restes de colle des assemblages
5. Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, ensuite éliminer la poussière au moyen d'une brosse ou de tout autre moyen mécanique.

Il est recommandé de passer l'impression MONTOTOXYL FONDO (ref 501301) en tant que protecteur fongicide.

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

7 - 27/02/2020

Restauration et entretien

- Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301 ou 1314) éliminer tout reste de produits éliminer les zones mal adhérees ou en mauvais état, ponçer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Finition (Cód : 1302.1303.1308) éliminer tout reste de produits, éliminer les zones mal adhérees ou en mauvais état, ponçer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

- Si ont été vernis avec des vernis de pore fermé comme Vernis Mat Universel Synthétique (Cód : 1350), Satiné (Cód : 1360) ou Brillant (Cód : 1370), Vernis Voilier (Cód : 1380), Vernis Haute Montagne (Cód : 1385) ou semblables, éliminer par décapage avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou par moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs. Dans le cas ou la surface se trouve en bon état, ponçer légèrement, éliminer la poussière résultante du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou des polyuréthanes éliminer par décapage avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou par moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs. Dans le cas ou la surface est en bon état, ponçer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

- S'ils ont été peints avec Laque synthétique (Montosintetic Cód : 2020, 2024) Marisma (Cód : 2010, 2014), Luxatín (Cód : 2028) ou semblables, éliminer par décapage avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou par moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.

- Dans tous les cas vérifier l'adhérence sur d'anciennes peintures.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à son parfaite homogénéisation. Diluer adéquatement la première couche afin que le produit pénètre bien dans le substrat. On peut appliquer sans avoir besoin de ponçer entre les couches , mais il est nécessaire de ponçer légèrement afin de garantir une adhérence parfaite et surtout dans le cas de bois qui ont tendance à rejeter. Ainsi pour obtenir une finition soyeuse il est également nécessaire de ponçer avant la dernière couche.

On conseille d'imprimer préalablement avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301) .Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.

Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage. Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures au 80%. Dans le cas de teindre ce produit avec Montotinte Universel ou avec le Système Montomix, utiliser ce produit teinté en tant que fonds, suivant le sens des veines du bois et en le diluant convenablement. Homogénéiser régulièrement pendant le processus de peinture. Le fait que le produit suit teinté augmente considérablement sa résistance aux U.V.

Diluant d'application et de nettoyage

Disolvants 1401, 1402 ou simil térébenthine

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%
Pistolet air less	5%
Pistolet air mix	5%
Pistolet aérographe	5%
Turbo basse pression	5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Velero Color

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

7 - 27/02/2020

STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Velero Color	Barniz Velero Incoloro/Color
------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------------

Bois vernis pore ouvert

MAX	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Velero Color	Barniz Velero Color
------------	---	---------------------	---------------------

STD	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di		Barniz Velero Color
------------	---	--	---------------------

Bois pore fermé

MAX	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Velero Color
------------	---	----------------------	---------------------

STD	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Velero Color	Barniz Velero Incoloro/Color
------------	---	---------------------	------------------------------

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L