

MONTOPOL BLANCO SATINADO 70 NA



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE ACABADOS POLIU. FIG. (L. Y P.)

DESCRIPTION ET NATURE

Fonds polyuréthane bi-composants, bouche-pores, blanc, avec important pouvoir de remplissage, facile et rapide fixation.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Confort d'application
- Haut contenu de solides
- Dureté
- Élasticité
- Pénétrant
- Pouvoir de remplissage
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Recouvrable avec : Nitres
- Protège le bois naturel ou teinté
- Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO SATINADO 70
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat MS) ; PESO: 2.5+1
Aspect	Satiné
Densité	1,22± 0,05 kg/l
Viscosité	177 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	44± 1
Extraits secs en poids	60± 1
Rendement approximatif par couche	12-14 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Couleurs	Couleurs du nuancier NCS, Ral (voir la base de données Tinting System)

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois neufs :

- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
- Appliquer sur bois de teneur en humidité inférieure à 12%.
- Appliquer sur bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Ponçer pour éliminer de possibles restes de colle.
- Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, puis éliminer la poussière à l'aide d'une brosse ou de tout autre moyen semi-mécanique.

MONTOPOL BLANCO SATINADO 70 NA

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec des vernis dilués avec white spirit, essence de térébenthine, ou solvants synthétiques et gras, ce derniers doivent être éliminés avec Décapant Universel ou par autre moyen mécanique, jusqu'à arriver à bois sain.
- En cas de doute éliminer le vernis précédent.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (pour sa dilution on recommandera un solvant polyuréthane), poncer pour dépolir, éliminer la poussière résultante par brossage et revernir.
- En tout cas vérifier l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute, l'éliminer.
- Si pendant l'entretien on a utilisé des produits de nettoyage à base de silices, il est préférable de rayer le bois jusqu'à son élimination totale

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Mélanger sans JAMAIS modifier les proportions de la partie A (MONTOPOL) et de la partie B (CATALYSEUR MONTOPOL NA).
- On ne doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 130 g/m2 humides par couche.
- Poncer toujours entre couches et avant d'appliquer le vernis de finition.
- Ne pas appliquer le produit par de hautes températures, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation durant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.
- Avant d'effectuer le mélange vérifier que le CATALYSEUR MONTOPOL NA, soit totalement transparent.
- Respecter le temps de pause minimum entre couches pour éviter les remontées.
- Respecter le temps maximum entre couches pour éviter des problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant PU 1410, Solvant de nettoyage 1406

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-5%
Pistolet air less	15-30%
Pistolet air mix	15-30%
Pistolet aérographe	0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Montopol Fondo Blanco+Cat. MS	Montopol Fondo Blanco + Cat.	Montopol Blanco Satinado70+Cat. MS
STD			
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+Montopol Fondo Blanco +Cat. MS	Montopol Fondo Blanco +Cat. MS	Montopol Blanco Satinado70+Cat. MS
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montopol Fondo Blanco+Cat. MS	Montopol Fondo Blanco +Cat. MS	Montopol Blanco Satinado70+Cat. MS
STD			

SÉCURITÉ

501620

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

9 - 25/06/2021

MONTOPOL BLANCO SATINADO 70 NA

MONTÓ
profesional

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 25 Kg