

Fecha de Alta

01-03-2018

Versao

3 - 17/03/2022



FAMILIA HTM

LINHA INSTALACIONES DEPORTIVAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta acrílica a água para a proteção e pintura de piscinas de betão.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Betão

Argamassa de cimento

Piscinas

PROPRIEDADES

Nivelación

- Resistência aos agentes atmosféricos

- Resistência à água

Resistência à alcalinidade

O produto pode sofrer descoloração dependendo do tipo e concentração do desinfetante utilizado.

- Boa aplicabilidade

- Bom rendimento

- Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color HTM PISCINAS BLANCO CARIBE

Acabamento Semimate

Peso específico 1,2± 0,05 kg/l

Viscosidade 152 +/- 20 PO

Sólidos em volume 40± 1

Sólidos em peso 53± 1

Rendimento aprox. por demão 5-9 m²/L

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 10-30 min. Encher piscina: 8 días

Repintado (20°C HR: 60%): 24 h

Cores Branco Caribe, Azul Polinesia

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Esperar até cura total (mín 30 días).
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências utilizando jacto abrasivo.
3. Neutralizar as superficies alcalinas.
4. Em superficies polidas: lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes degradados com Emulsion fijadora ou Fijamont.
7. Emassar os defeitos do suporte (ver familia 6, Plasmont exteriores).

Gesso:

1. Esperar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar o suporte de possíveis eflorescências utilizando jacto abrasivo.

Fecha de Alta

01-03-2018

Versao

3 - 17/03/2022

4. Regular as absorções do suporte com Selladora, Fixador, ou uma demão diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir o poro.
6. Fixar os suportes degradados com Emulsion fijadora ou Fijamont.
7. Emassar os defeitos do suporte (ver familia 6, Plasmont exteriores).

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem matizar-se para assegurar uma boa aderência.
3. Em suportes pintados deve-se comprovar a solidez e a aderência da tinta. Diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
4. Emassar com massa (Plasmont) os defeitos do suporte.
5. Sobre paredes com fungos, tratar previamente com montolimp.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
 - Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira demão.
 - Acabar com uma ou mais camadas ligeiramente diluídas até cobertura total do suporte.
 - Deve comprovar-se a aderência entre demãos da tinta sobre tintas velhas, uma vez que é habitual repintar-se as piscinas assiduamente, pelo que a aderência entre demãos pode ser superior á aderência das tintas antigas sobre o suporte e provocar a decapagem das camadas velhas de tinta fracamente aderidas.
 - Caso de tratar com acido a superficie antes da aplicação da tinta, limpar com água abundantemente para evitar um excesso de ácido.
 - Produto resistente ao cloro e derivados do cloro dentro dos limites de concentração indicados no Real Decreto 742/2013 de 27 de setembro.
- Para qualquer outro tratamento (floculantes, algicidas...), consulte o fornecedor sobre a sua possibilidade de utilização em piscinas pintadas.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	5-20%
Pistola aerográfica	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Tintas antigas em mau estado			
MAX			
STD	Eliminar+HTM Piscinas diluido		HTM Piscinas
Tintas antigas em bom estado			
MAX			
STD	HTM Piscinas diluido		HTM Piscinas
Cimento			
MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	HTM Piscinas	HTM Piscinas
STD	HTM Piscinas diluido		HTM Piscinas
Suportes degradados			
MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	HTM Piscinas diluido	HTM Piscinas
STD	Fijador, Emulsión Fijadora	HTM Piscinas	HTM Piscinas

Fecha de Alta

01-03-2018

Versao

3 - 17/03/2022

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 12 L