

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

12 - 27/02/2020



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA

LIGNE PROTECTORES AL AGUA (P. A.)

### DESCRIPTION ET NATURE

Impression acrylique - uréthane à l'eau. Excellent passage à la brosse. Sans odeur. Bonne accroche et une excellente couverture et blancheur. Grand pouvoir de remplissage et ponçage facile

### DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Plâtre

Bois

### PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Application facile

Séchage rapide

Sans odeur une fois sec

Bonne adhérence

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	SELLADORA ACQUA BLANCA
Aspect	Satiné
Densité	1,44± 0,05 kg/l
Viscosité	45 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	38± 1
Extraits secs en poids	58± 1
COV	Cat. d/BA 150/130 (2007/2010): 52,29 g/l
Rendement approximatif par couche	7-10 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR 60%): 1 - 2 h. Lijado: 12-24h suivant rendement
Recouvrable / doublage	(20°C HR 60%): Min 24 h
Couleurs	Blanc

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### Supports neufs

CIMENT, PLATRE et ses DERIVES

- Attendre jusqu'à prise totale (30 jours mini).

- Attendre jusqu'à ce qu'ils soient bien secs

- Le support doit être exempt de tout reste de produit/ou résidus

- Nettoyer le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.

- Passer un enduit pour masquer les possibles imperfections du support (Voir en famille RÉPARATION de FONDS )

- Traiter avec fongicide Montolimp les supports avec moisissures

#### BOIS NEUFS :

- Appliquer sur les bois dont le contenu en humidité est inférieur à 12%.

- Ponçer pour éliminer de possibles restes de colle

- si le bois présente des signes de vieillissement : préalablement ponçer et éliminer la poussière au moyen d'une brosse.

- Comme traitement préventif fongicide nous conseillons l'application de MontoxyI Fonds (cód. 1301)

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

12 - 27/02/2020

**Restauration et entretien**

BOIS et CHANTIERS ( platre, ciment et dérivés) peints :

- Sur les bois vernis avec Montoxyl, éliminer tout reste de produits , éliminer les zones mal adhérees ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis éliminer par décapage avec Quitamont Universel (cód. 3510) ou tout autre moyen mécanique et procéder comme sur les bois neufs.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Appliquer en suivant les normes marquées dans le tableau d'application ci-après.
- Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séche.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à le 80%.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%

**SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Selladora Acqua	Selladora Acqua	Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes
<b>STD</b>	Selladora Acqua		Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes
<b>Bois neuf ext/int</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Selladora Acqua	Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes, familia 5 al agua, Montoxyl Lasure Acqua Acabado pigmentado
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Selladora Acqua	Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes, familia 5 al agua, Montoxyl Lasure Acqua Acabado pigmentado

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

12 - 27/02/2020

différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'aplicateur.

**FORMAT**

0.75 L, 4 L