


FAMILLE
LIGNE
PAREDES Y TECHOS
MATE
DESCRIPTION ET NATURE

Peinture plastique de bonne blancheur et performance.

DESTINATION

Intérieur
 Murs et plafonds
 Mortier de ciment
 Béton
 Brique
 Plâtre
 Gotelé
 Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

PROPRIÉTÉS


Degré de brillance : mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance < 10)

Lavabilité : Classe 3 (selon la norme UNE-EN 13300)

Norme de lavabilité Gardner DIN 53778: 2.000 d.p

Opacité : Classe 2 pour un rendement de 7 m²/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	NEVADA BLANCO
Aspect	.
Densité	1,55 ± 0,05 kg/l
Viscosité	110 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	44 ± 1
Extraits secs en poids	66 ± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 1,08 g/l
Performance approximatif par couche	10-12 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 3-4h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

Mortiers de ciment et de béton:

1. Attendre la prise totale (min. 30 jours).
2. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
5. Nettoyer le support de produits étrangers.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Plâtre, briques recouvertes de plâtre:

502416

NEVADA

Fecha de Alta

14-05-2009

Versión

14 - 04/12/2025

1. Attendre qu'il soit bien sec (max. 20% d'humidité).
 2. Nettoyer le support de produits étrangers.
 3. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
 4. Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit.
 5. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
 6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
 7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Cloisons de séparation PYL:

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
 2. Nettoyer ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
 3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
 2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
 3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre.
 4. Combler les défauts du support au mastic (Plasmont).
 5. Traiter au préalable les murs présentant de la moisissure avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
 - Appliquer sur des supports propres et secs, en éliminant la saleté avec de l'eau savonneuse. En cas de saleté extrême, il est conseillé d'utiliser des agents dégraissants ou des détergents de nettoyage.
 - Appliquer conformément aux règles indiquées dans le tableau d'application ci-joint.
 - Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
 - Maintenir des conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
 - Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
 - Pour une finition parfaite, il est recommandé de l'appliquer à l'aide un pistolet. Dans le cas de l'utilisation d'un rouleau, utiliser un rouleau à émailler.
 - Ne pas laver avant 24 jours.
 - Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation.
 - À l'extérieur, ne jamais appliquer en cas de risque de pluie imminente et éviter les jours trop humides.
 - Pour la pulvérisation avec un équipement airless, utiliser des buses d'une taille de 15 à 23 pouces, pression 150 bars.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	5-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression	Intermédiaire	Aspect
------------	---------------	--------

Ancien chantier, peinture intérieur en bon état

MAX

STD Nevada Diluido

Nevada

Ancien chantier, peinture intérieur en mauvais état

MAX	Eliminar + Fijador	Nevada	Nevada
STD	Eliminar + Nevada Diluido		Nevada

Chantier

502416

NEVADA

Fecha de Alta

14-05-2009

Versión

14 - 04/12/2025

MONTO
profesional

MAX	Fijador	Nevada	Nevada
STD	Nevada Diluido		Nevada

Cloison sèche

MAX	Nevada Diluido	Nevada	Nevada
STD	Nevada Diluido		Nevada

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 12 L, 15 L