



FAMILLE

PAREDES Y TECHOS

LIGNE

SATINADA

## DESCRIPTION ET NATURE

Peinture en phase aqueuse. Extérieure, semi-brillante, grandes prestations, parfaite égalisation, imperméable à l'humidité. Excellent rendement. Appropriée pour la décoration sur finitions lisses de haute qualité. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

## DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Murs et plafonds

Mortier de ciment

Béton

Brique

Plâtre

Gotelé

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

## PROPRIÉTÉS



Classement de réaction au feu de: B-s1,d0 selon la norme UNE-EN 13501-1

Degré de brillance : Semi-Brillant (selon la norme UNE-EN 13300, à 60° la réflectance &lt; 60 et à 85° la réflectance &gt; 10 (80±5))

Opacité : Classe 1 pour un rendement de 6 m<sup>2</sup>/litre pour le blanc (conformément à la norme UNE-EN 13300). Cette donnée peut changer en fonction de la couleur choisie.

Lavabilité : Classe 1 (selon la norme UNE-EN 13300)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	OVALDINE SEMIBRILLO BLANCO
Aspect	brillant
Performance approximatif par couche	15-17 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR:60%): 1h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 3-4h
Couleurs	Blanc 102, Vert fronton 200, Jaune 203, vert 201, bleu 202, violet 209, orange 208, rouge cartel 205, ocre 204, rouge tenis 206, marron 210, noir 207.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Mortiers de ciment et de béton:

1. Attendre la prise totale (min. 30 jours).
2. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
5. Nettoyer le support de produits étrangers.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Plâtre, briques recouvertes de plâtre:

1. Attendre qu'il soit bien sec (max. 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de produits étrangers.
3. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
4. Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit.
5. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Cloisons de séparation PYL:

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyer ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer Montoplac Sellador Antimanchas.

### Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre.
4. Combler les défauts du support au mastic (Plasmont).
5. Traiter au préalable les murs présentant de la moisissure avec Monto Limpia Moho.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Appliquer sur des supports propres et secs, en éliminant la saleté avec de l'eau savonneuse. En cas de saleté extrême, il est conseillé d'utiliser des agents dégraissants ou des détergents de nettoyage.
- Appliquer conformément aux règles indiquées dans le tableau d'application ci-joint.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir des conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Pour une finition parfaite, il est recommandé de l'appliquer à l'aide un pistolet. Dans le cas de l'utilisation d'un rouleau, utiliser un rouleau à émailler.
- Ne pas laver avant 24 jours.
- Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation.
- À l'extérieur, ne jamais appliquer en cas de risque de pluie imminente et éviter les jours trop humides.
- Pour la pulvérisation avec un équipement airless, utiliser des buses d'une taille de 15 à 23 pouces, pression 150 bars.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application

Brosse  
Rouleau  
Pistolet air less

#### Indications de dilution

5-20%  
5-20%  
5-20%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Ancien chantier, peinture intérieur en bon état</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Ovaldine Semibrillo Diluido		Ovaldine Semibrillo
<b>Ancien chantier, peinture intérieur en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Fijador	Ovaldine Semibrillo	Ovaldine Semibrillo
<b>STD</b>	Eliminar + Ovaldine Semibrillo Diluido		Ovaldine Semibrillo
<b>Cloison sèche</b>			
<b>MAX</b>	Ovaldine Semibrillo Diluido	Ovaldine Semibrillo	Ovaldine Semibrillo
<b>STD</b>	Ovaldine Semibrillo Diluido		Ovaldine Semibrillo
<b>Chantier</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Ovaldine Semibrillo	Ovaldine Semibrillo
<b>STD</b>	Ovaldine Semibrillo Diluido		Ovaldine Semibrillo

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT