

MONTO PINTA BALAUSTRADAS



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA LISOS 100% ACRILICOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento al agua especial para balastradas y superficies de obra que ofrece una protección duradera contra los elementos, incluida la luz solar, temperaturas extremas, agua de lluvia, suciedad ambiental, microorganismos y moho. Es una solución de aplicación sencilla con resultados de calidad que ayuda a mantener las balastradas en excelente estado.

USOS

Exterior/Interior
Hormigón
Fachadas
Mortero de cemento
Ladrillo poroso

PROPIEDADES

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1)
Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m²/litro (según Norma UNE-EN 13300)
Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5)
Lavabilidad: Clase 1 (según Norma UNE-EN 13300)
Con conservante antimoho
Brillo: G3 (mate, según norma UNE-EN 1062-1)
Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Color | Monto Pinta Balastradas Blanco |
| Acabado | Mate |
| Peso específico | 1,49± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 95 +/- 15 PO |
| Sólidos en volumen | 46± 1 |
| Sólidos en peso | 65± 1 |
| VOC | Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,99 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 8-12 m ² /L |
| Secado tacto | (20°C HR:60%):1h |
| Repintado | (20°C HR:60%):4-6h |
| Colores | Blanco 103 |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Sopores Nuevos

Hormigón y morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado 30 días mínimo.
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (Monto Imprimación Universal).
7. Masillar los defectos del soporte (Plasmont Exteriores o equivalente de la gama Montó).

Ladrillos porosos:

682821

Fecha de Alta

19-10-2023

Versión

5 - 14/08/2024

MONTO PINTA BALAUSTRADAS



1. Eliminar cualquier grieta, agujero o irregularidades con Plasmont Exterior o equivalente, de la gama Montó
2. Limpiar la superficie antes de pintar.
3. Es recomendable aplicar una imprimación antes de pintar, por la porosidad del ladrillo y así evitar un alto consumo de pintura.

Restauración y mantenimiento

1. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
2. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
3. Tratar con Monto Limpia Moho los soportes con moho.
4. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
5. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C o con riesgo de lluvia inminente.
- No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

| | |
|---------------------|--------|
| Brocha | 10-20% |
| Rodillo | 10-20% |
| Pistola air less | 10-30% |
| Pistola air mix | 10-30% |
| Pistola aerográfica | 10-30% |
| Turbo baja presión | 10-30% |

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Soporte enmohecido | | | |
| MAX | Limpiar + Limpiador paredes y techos + Montó Pinta Balastradas diluido | Montó Pinta Balastradas | Montó Pinta Balastradas |
| STD | Limpiar + Limpiador paredes y techos + Montó Pinta Balastradas diluido | | Montó Pinta Balastradas |
| Antiguas pinturas en mal estado | | | |
| MAX | Eliminar + Montó Imprimación Universal | Montó Pinta Balastradas | Montó Pinta Balastradas |
| STD | Eliminar + Montó Pinta Balastradas diluido | | Montó Pinta Balastradas |
| Soportes deleznables | | | |
| MAX | Montó Imprimación Universal | Montó Pinta Balastradas | Montó Pinta Balastradas |
| STD | Montó Pinta Balastradas diluido | | Montó Pinta Balastradas |
| Morteros de cemento | | | |
| MAX | Montó Imprimación Universal | Montó Pinta Balastradas | Montó Pinta Balastradas |
| STD | Montó Pinta Balastradas diluido | | Montó Pinta Balastradas |
| Antiguas pinturas en buen estado | | | |

682821

Fecha de Alta

19-10-2023

Versión

5 - 14/08/2024

MONTO PINTA BALAUSTRADAS



MAX Montó Pinta Balastradas diluido
STD Montó Pinta Balastradas diluido

Montó Pinta Balastradas

Montó Pinta Balastradas
Montó Pinta Balastradas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 2.5 L