

CREA LASURE ULTRA SATINADO



FAMILIA CREA

LINHA MADERA EXTERIOR

DESCRIÇÃO E TIPO

Protetor decorativo com nanotecnologia a água, para todo o tipo de madeiras. Com o máximo desempenho, combina características de verniz (impermeável e toque sedoso) e de protetor (impermeável, microporoso). Em exterior, aplicar sempre sobre Crea impregnante colorido.

USOS

Exterior / Interior

Indicado para carpintaria exterior, portas, janelas, molduras, etc.

Preferivelmente sobre demão de tapa poros

Madeira maciça e chapada

Aplicar no máximo 275 +/- 25 g/m²

PROPRIEDADES

Impermeável
Boa aplicabilidade
Não fica amarelo
Transpirável ao vapor de água
Sem cheiro quando seca
Suporta os câmbios climáticos fortes
Fléxivel
Micro poroso
Resistente U.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA LASURE ULTRA SATINADO INCOLORO
Acabamento	Acetinado
Peso específico	0,98± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 3 PO
Sólidos em volume	29± 1
Sólidos em peso	32± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-16 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1 - 3 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 12 - 24 h
Cores	Incolor

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo em humidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeiras saneadas, sem gorduras, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas engrenagens e falhos de mecanizado.
- Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve ser lixada previamente e o pó deve ser eliminado mediante escovado ou qualquer outro meio mecanico.
- Aplicando o CREA LASURE ULTRA SATINADO sob o conjunto de condições, e seguindo as indicações de restauração e manutenção, o produto pode fornecer à madeira uma proteção de resistencia máxima até 10 anos. Sempre, dependendo da

CREA LASURE ULTRA SATINADO

localização / área, às condições e as agressões a que está sujeita a madeira envernizada.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com lasures de poro aberto: Eliminar produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante do lixado e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado ou similar, lixar em profundidade e se necessário eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.
- Si foram esmaltadas com esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos, lixar até alcançar madeira e proceder como sobre madeiras novas.
- Em peças já envernizadas com CREA LASURE ULTRA SATINADO e com o objetivo de manter toda a sua eficacia protetora, é conveniente avaliar periodicamente o estado/aspecto da superficie. Assim observa-se a deterioração, por impactps ou arranhões, etc. Recomendamos limpar e lixar a zona danificada e envernizar de novo com CREA LASURE ULTRA SATINADO

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Remover o produto até a sua perfeita homogeneização.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.
- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualação sobre a madeira.
- Na primeira demão aconselha-se aplicar primário preferentemente Crea Impregnante.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superficies expostas a insolação forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secado.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-20%
Rolo	0-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) exterior			
MAX	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Satinado/Mate
STD	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Satinado/Mate
Madeira nova ext. / int.			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Satinado/Mate
STD	Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Satinado/Mate
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Satinado/Mate
STD	Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Satinado/Mate

CREA LASURE ULTRA SATINADO

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L, 10 L