

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

11 - 28/06/2016



FAMILIA CREA

LINHA MADERA EXTERIOR

DESCRIÇÃO E TIPO

Protetor a água tipo "lasure", desenvolvido com tecnologia de nanopartículas, para a proteção e decoração de madeira interior e exterior, reforçado com protetores U.V.

USOS

Exterior / Interior

Para máxima protecção acabar com cor

Aplicar no máximo 275 +/- 25 g/m²

Recomendavel em zonas de montanha e zonas costeiras para acabamentos de poro aberto, repintavel com lasures a água

PROPRIEDADES

Poder de penetração

Proporciona acabamentos de poro aberto

Nº de demãos recomendadas: 2 a 3 demãos sobre madeira nova. 1 a 2 como manutenção

Não fica amarelo

Não racha

Não forma bolhas

Transpirável ao vapor de agua

Sem cheiro quando seca

Suporta os câmbios climáticos fortes

Fléxivel

Micro poroso

Destaca o betado natutral da madeira

Resistente U.V.

Quando diluido, pode ser usado como fundo, nutrindo a madeira

Não aplicar sobre suportes brancos, pode amarelece-los ligeiramente, mesmo assim não altera as propriedades do produto

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CREA LASURE MATE INCOLORO
Acabamento	Mate
Peso específico	0,98± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 3 PO
Sólidos em volume	20± 1
Sólidos em peso	24± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 7,54 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-16 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%): 2-4 h. Total: 12-24 h
Repintado	(20°C HR:60%): 12-24 h
Cores	Incolor Cores: Pino, Roble, Nogal, Palisandro, Castaño, Teca, Caoba. Sistemas cromiservice e Montomix (max 5%). Montotinte universal ou a água (max 5%)

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

11 - 28/06/2016

Suportes novos

Madeiras novas:

1. O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos.
2. Aplicar sobre madeiras com teor de humidade inferior a 20%.
3. Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.
4. Lixar e eliminar possiveis restos de cola da montagem e falhas das máquinas.
5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve ser préviamente lixada eliminando o pó utilizando escovagem ou qualquer outro meio mecânico.
6. Aplicando o CREA LASURE sob o conjunto de condições, e seguindo as indicações de restauração e manutenção, o produto pode fornecer à madeira uma proteção de resistencia máxima até 7 anos. Sempre, dependendo da localização / área, às condições e as agressões a que está sujeita a madeira envernizada.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com vernizes de poro aberto, eliminar produtos estranhos, eliminar zonas com má aderência ou em mau estado, é recomendado lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e aplicar diretamente.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado ou similar, lixar em profundidade e se necessário eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizadas com vernizes celulósicos ou poliuretanos eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram esmaltadas com esmaltes sintéticos, eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos, lixar até chegar à madeira e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Em peças já envernizadas com CREA LASURE e com o objetivo de manter toda a sua eficacia protetora, é conveniente avaliar periodicamente o estado/aspecto da superficie. Se for observada deterioração, por impactps ou arranhões, etc, recomendamos limpar e lixar a zona danificada e envernizar de novo com CREA LASURE.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Remover o produto até a sua perfeita homogeneização.

Aplicar sobre substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualação sobre a madeira.

Na primeira demão aconselha-se aplicar preferentemente CREA Impregnante o Crea Lasure diluido (30%).

Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superficies expostas a insolação forte.

Manter as condições de boa ventilação durante O tempo de secado.

Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	fondo: 10-30%
Rolo	10-30%
Pistola air less	30-50%
Pistola air mix	30-50%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) exterior			
MAX	Decapar + Crea Impregnante o Crea Lasure diluido		Crea Lasure Mate
STD	Decapar + Crea Impregnante o Crea Lasure diluido		Crea Lasure Mate
Madeira nova ext. / int.			

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

11 - 28/06/2016

MAX	Crea Impregnante o Crea Lasure diluido	Crea Lasure Mate
STD	Crea Impregnante o Crea Lasure diluido	Crea Lasure Mate

Madeira envernizada poro aberto

MAX	Crea Impregnante o Crea Lasure diluido	Crea Lasure Mate
STD	Crea Impregnante o Crea Lasure diluido	Crea Lasure Mate

Madeira nova, velha int/ext

MAX	Crea Impregnante o Crea Lasure diluido	Crea Lasure Mate
STD	Crea Impregnante o Crea Lasure diluido	Crea Lasure Mate

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L