

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO



FAMILIA CREA

LINHA MADERA INTERIOR

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz acrílico-uretanado alifático para a proteção e decoração de madeiras. Interior / exterior. Resistente aos raios UV. Para aplicação sobre pavimentos, parquets, móveis, portas, janelas... com nanoaditivos, proporciona uma camada impermeável de máxima resistência a golpes, abrasão e desgaste. Realça o veio da madeira. Muito fácil de aplicar e baixo odor.

USOS

Exterior com proteção

Interior

Indicado para paequets e pavimentos de madeira

Madeira maciça e chapada

Indicado para móveis e portas

Preferivelmente sobre demão de tapa poros

Aplicar no máximo 110 +/- 20g/m² por demão

Usar sobre madeiras limpas.

Resistência em climas extremos

PROPRIEDADES

Dureza

Impermeável

Protecção do suporte

Sem cheiro depois de seco

Resistência à abrasão, esfrega, impacto

Anti pó

Resistência á lavagem

De fácil aplicação

- A agua

- Secagem rapido

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color CREA BARNIZ ULTRA SATINADO INCOLORO

Acabamento Acetinado

Peso específico 1,04± 0,05 kg/l

Viscosidade 55 +/- 5 SG

Sólidos em volume 1± 1

Sólidos em peso 26± 1

VOC Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 75,19 g/l

Rendimento aprox. por demão 6-9 m²/L

Secagem tacto 30 - 60 min.

Repintado 12 - 24 h.

Cores Incolor

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos.

Aplicar sobre madeiras com teor de humidade inferior a 20%.

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO

Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.

Lixar e eliminar possíveis restos de cola da montagem e falhas das máquinas.

Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve ser previamente lixada eliminando o pó utilizando escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com Lasure poro aberto, eliminar produtos estranhos, eliminar zonas com má aderência ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado ou similar, lixar em profundidade e se necessário eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizadas com vernizes celulósicos ou poliuretanos eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram esmaltadas com esmaltes sintéticos, eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos, lixar até chegar à madeira e prosseguir como se fosse madeira nova.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Agitar o produto até perfeita homogeneização.

Aplicar sobre superfícies limpas e secas.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas na alinea Sistemas de aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e nivelção sobre a madeira.

Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superfícies expostas a forte calor.

Mater as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

AGUA

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0 - 10%
Rolo	0 - 20 %
Pistola	0 - 20 %

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira nova ext. / int.			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/Color	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate
STD	Crea Impregnante Incolor/Color		Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate
Madeira pintada ou envernizada ext/int.			
MAX	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/Color	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate
STD	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L